

PLIOLITE MASONRY PAINT

ФАСАДНАЯ ПЛИОЛИТОВАЯ КРАСКА

Высококачественная отделка и долговременная защита фасадов.

Рекомендуется для окрашивания бетона, цементного обрызга и других фасадных покрытий, подвергающихся агрессивному атмосферному воздействию.

Подробнее:

Долговременная защита на основе плиолитовых смол.

Для всех каменных, бетонных, цементных поверхностей с минимальной подготовкой.

Износоустойчивая, стягивающая пленка, создающая долговременный барьер воде и росту плесени.

Обладает хорошей паропроницаемостью.

Глубокое проникновение в пористые поверхности позволяет использовать Плиолит в качестве стабилизирующего состава, укрепляющего рыхлые, мелящие поверхности.

Обладает хорошей гидрофобностью.

Нанесение возможно при минусовых температурах, что значительно увеличивает сезон покрасочных работ.

Не требуется дополнительного грунта.

Степень блеска: матовая

Цвет: белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета.

Растворитель: уайт-спирит

Расход: 7 м кв/л при ТСП 30-40 мкм

Время высыхания: 1-3 часа, повторное нанесение через 24 часа.

Плотность: 1,35

Сухой остаток: 52 % приблизительно

Количество слоев: 2

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску от 5% до 20% уайт-спиритом и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть сухой, свободной от грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены.

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование уайт-спиритом.

Меры предосторожности: Огнеопасно! Держать вдали от источников огня. Не курить при производстве работ. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.

Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и Гост 12.1.007-76 (Сертификат СЭС № 19.МЦ.30.231. 17.02709.В6)