

## Smooth Masonry Paint

### АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Высококачественная акриловая краска, образующая матовую гладкую поверхность. Рекомендуется для окрашивания фасадных поверхностей, бетонных цоколей и прочих поверхностей, испытывающих атмосферное воздействие.

#### **Подробнее:**

Высокое содержание связующего материала: высококачественные акриловые смолы.

Применяется для отделки неокрашенных, крашенных, загрунтованных поверхностей: штукатурка, бетон, камень, кирпичная кладка, шифер, дерево и металл, предварительно отшлифованный должным образом и подготовленный.

Специально разработанная формула обеспечивает прекрасные адгезионные свойства, максимальную эластичность пленки и устойчивость конечного покрытия к УФ излучению.

Покрытие устойчиво к налипанию грязи и образованию грибков.

Отличная паропроницаемость.

Не требуется использования дополнительного грунта.

Рыхлые, особо пористые поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать стабилизирующим составом BRADITE Stabilizing Sealer DP26.

Использование данного покрытия в системе, позволяет получать темные, насыщенные цвета.

Не наносить в условиях повышенной влажности и низкой температуры.

**Степень блеска:** матовая

**Цвет:** белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета.

**Растворитель:** вода

**Расход:** 10 м кв/л при ТСП 25-30 мкм

**Время высыхания:** 1-2 часа, повторное нанесение через 4-6 часов.

**Плотность:** 1,29

**Сухой остаток:** 52 % приблизительно

**Количество слоев:** 2

**Способ нанесения:** кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску от 5 до 20% водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению).

**Производство окрасочных работ:** Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть сухой, свободной от грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть зашпаклеваны и выровнены.

**Очистка инструмента:** После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и оборудование водой.

**Меры предосторожности:** Огнеопасно! Держать вдали от источников огня. Не курить при производстве работ. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях.



**Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и Гост 12.1.007-76  
(Сертификат СЭС № 19.МЦ.30.231. 17.02709.В6)**